FT

FINTEX TALOMAALI, 5010

FINTEX®

TALOMAALI

Pellavaöljyemulsiota sisältävä himmeä akrylaattilateksimaali

Käyttöohjeet:
Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa homehtunut maalipinta pestään 5080 Fintex homeenestoaineella. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat tarvittaessa ruosteenestomaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja eristä oksalakalla tai ylimääräisellä maalikerroksella. Jos pihkaa tulee paljon, ei oksalakkaus tai maalaus estä kokonaan pihkan valumista. Kovalle rasitukselle joutuvat pinnat, kuten puiden päädyt pohjamaalataan 5040 Woodtex akva kuultopinnoitteella. Aiemmin maalatuilta pinnoilta poistetaan kaikki irtoava maali, lika ja muu irtonainen epäpuhtaus. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaan käyttötarkoituksen ja -tarpeen mukaan, jolloin pohjamaalaus suoritetaan n. 5-10 % vedellä ohennetulla Fintex Talomaalilla, ja pintamaalaus aikaisintaan seuraavana päivänä. Levitys siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla. Käyttölämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 80 %, myös maalin kuivumisen aikana. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:
- Sahalaudat
- Höylätyt puupinnat
- Hirsipinnat
- Laminaattihirret
- Vanhat puupinnat

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila yli + 5°C
Pakkauskoot: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l
Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu
Sävytys: NCS-, RAL- ja Monicolorsävyt

Ominaisuudet:
- Soveltuu käytettäväksi puupintojen ulkomaalaukseen
- Hyvä peittokyky
- Sisältää homeen- ja sienikasvuston estävää ainetta.
- Hyvä säänkesto
- Hyvä valonkesto, ei kellastu vanhetessaan
- Aiemmin maalatuille puupinnoille, ei kalkkimaalin päälle
- Aiemmin puunsuoja-aineella käsitellyille puupinnoille
- Väri valkoinen. A-perusmaali ja C-pohja
- Suojeltava jäätymiseltä

Käyttöturvallisuus:
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto: Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 51 p-%
Tiheys	n. 1,3 kg/l
Kiiltoryhmä	himmeä 4 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	416
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	cat. A/d 130g/l (2010)
	Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 130g/l

Riittoisuus:
Uusille sahalautapinnoille 4-6 m^2/l
Aiemmin maalatuille pinnoille 7 – 9 m^2/l
Höylätyt lautapinnat ja hirsipinnat 8-10 m^2/l

Kuivumisaika:
Maalattu pinta on pölykuiva 2 h kuluttua
Kosketuskuiva 3 h kuluttua
Päällemaalattavissa 24 h kuluttua

FINTEX·TETRAKEM
Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210
www.fintex.fi
E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX·TETRAKEM oy