



VESIOHENTEISET

## LVC PARKETTIPOHJALAKKA & LVC PARKETTIKITTI

**LVC PARKETTIPOHJALAKKA** on vesiohenteinen, korkean kuiva-ainepitoisuuden sisältämä pohjalakka parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liuotainaineita. Tuote on lähes hajuton.

**LVC PARKETTIKITTI** soveltuu lakkaamattomalle tai puhtaaksi hiotulle puulle parketti- ja puulattioille rakojen kittaukseen (raon leveys max 2 mm) ennen lattian käsittelyä pohja- ja pintalakoilla. Tuote soveltuu sellaisenaan eri puulajeille – ei värjää puuta.



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:  
Fintex-Tetrakem OY

Mäkirinteentie 13  
36220 Kangasala  
FINLAND  
p. 020 785 1210  
fintex@fintex.fi  
fintex.fi

# fintex.fi



# W FINTEX®



VESIOHENTEISET

## LVC PARKETTIPOHJALAKKA & LVC PARKETTIKITTI





VESIOHENTEINEN POHJALAKKA PARKETTI- JA LAUTALATTIOILLE

## LVC PARKETTIPOHJALAKKA

**KÄYTTÖOHJE:** Käsiteltävän puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu, ns. puupuhdas. Mikäli käsiteltävä pinta on aikaisemmin lakattu, suoritetaan ensimmäinen koneellinen hionta karkeudella 36 tai 40 vanhan lakkakerroksen poistamiseksi. Tämän jälkeen suoritetaan hionta karkeudella 60, jonka jälkeen suoritetaan vielä viimeistelyhionta karkeudella 100 tai 120. Mikäli kyseessä on vanha, maalattu pinta, niin suosittelemme maalinpoistoon ensimmäiseksi hionta-  
karkeutta 24.

Levitä pohjalakka ruostumattomalla teräslastalla tasaisesti, ohuena, kireänä kalvona. Anna lakan kuivua 15–30 minuuttia niin, että pinta on saanut kauttaaltaan tasaisen sävyn. Pohjalakkaus suoritetaan kolmeen kertaan lastalevityksenä.

**Riittoisuus:** Kertalevitys teräslastalla n. 25–35 m<sup>2</sup>/l.

**Lakkausolosuhteet:** Suositeltava alin lakkauslämpötila +18 °C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH.

**Kuivumisaika:** Olosuhteista riippuen n. 10–30 minuuttia.

**Varastointi:** Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa noin 1 vuosi.

**Pakkaus:** Pakkauskoot 1 l, 5 l ja 10 l.

**Sideaine:** Akrylaattidispersio.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** n. 1.

**Tulenarkuus:** Ei tulenarkaa.

**Liutotaineet:** VOC-yhdisteet <40g/l

**Työvälineiden puhdistus:** Heti käytön jälkeen haalealla vedellä.

**Jätteet:** Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

**Kuljetus:** Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

**HUOM!** Ravista pakkausta ennen käyttöä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Suojeltava jäätymiseltä.

**Lisätietoja:** Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen. Paikallisista olosuhteista tai työn asiallisesta suorittamisesta emme voi vastata.



VESIOHENTEINEN KITTIÄINE PARKETTI- JA LAUTALATTIOILLE

## LVC PARKETTIKITTI

**KÄYTTÖOHJE:** Kitattavan puupinnan on oltava kuiva ja hyvin hiottu, ns. puupuhdas, sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Sekoita astiassa oleva kitti lattian hiomapölyyn, jotta saat oikean värisen kitin. Ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä kitti lattiarakoihin teräslastalla ristikkäisin vedoin. Toista käsittely tarvittaessa.

**Riittoisuus:** Kertalevitys teräslastalla n. 9 ml/l, rakoisuudesta riippuen.

**Kuivumisaika:** 15–30 minuuttia, isot raot 24 h.

Vallitsevat olosuhteet ja kitattavien rakojen koko vaikuttaa kuivumisaikaan.

**Varastointi:** Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa noin 1 vuosi.

**Pakkaus:** Pakkauskoko 5 l.

**Sideaine:** Akrylaattidispersio.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** n. 1.

**Säilytys:** Ei saa jäätyä. Kuljetus ja varastointi +5 °C– +25 °C.

**Väri:** Puupinnan ja hiomapölyn mukaan. Helppoa hioa.

**Tulenarkuus:** Ei tulenarkaa.

**Liutotaineet:** Ei liutotaineita (VOC-yhdisteet 0 %).

**Työvälineiden puhdistus:** Heti käytön jälkeen haalealla vedellä.

**Kuljetus:** Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

**HUOM!** Ravista pakkausta ennen käyttöä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Suojeltava jäätymiseltä.