

FT-kortti

ACRYLINE TOP-555 lakka

Tuote	Vesiohenteinen kovapintainen hyvin täyttävä akrylaattipohjainen pintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa.
Olomuoto	Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.
Soveltuvuus	Puuportaot, puulattiat, parketit, puulistat ja –ovent sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Julkiset tilat ja liikuntasalit. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 paino-%.
Tiheys	n. 1,0 kg/l
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä
Kitka	Täyttää DIN 18032-2 kitkavaatimuksen
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyyttä 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.
Levitysmenetelmä	Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus.
Riittoisuus	Sileät pinnat 8-12 m ² /l
Ohentaminen	Pintalakkaus max 5 %. Pohjalakkaus 10-20 %.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



	23 °C	40 °C
Hiontakuiiva	30 min	10–20 min
Pinkkauskuiva	1–2 h	40–60 min

Kemikaalikestävyyys	DIN 68861 Part 1/B:	Ammoniaki 10% 2 min	Etanoli 50% 1 h	Muste 16 h
		Sitruunahappo 5% 1 h	Oliiviöljy 16 h	Vesi 16 h
Ohenne	Vesi			
Välineiden pesu	Vesi			
Värisävyt	Sävytettävä			
Pakkauskoost	3 l ja 15 l pyöreät muoviasiat, 1000 l kontti.			

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitteilytöiden aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä, max.5 %. Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpesien kanssa.
Pohjustus	Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa 10 – 20 %.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat lakkasiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Tulenarkuus	Ei palava
EU VOC raja-arvo	(cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.